

DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

DURACLEAR® MAX POLY

Finition transparente à l'eau à deux composants

**Bien plus qu'une promesse
d'excellents résultats.**

L'apparence et la protection ultimes.

Facilité d'utilisation ultime. DuraClear Max vous offre un aspect très attrayant sans grand travail supplémentaire. Grâce à une fluidité et à un nivellement excellents, il s'applique très facilement. Et moins de gaspillage grâce à sa durée de vie en pot supérieure. DuraClear Max offre aussi une couverture supérieure pour une efficacité supérieure et une remise en service plus rapide, une excellente nouvelle pour vos clients et pour vos résultats nets.



CE PLANCHER RED OAK AVEC QUICK COAT TRUE BLACK + DURACLEAR MAX SATIN



DESTINÉ À UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT

DURACLEAR[®] MAX

Finition transparente à l'eau à deux composants

Vous pouvez compter sur DuraClear Max pour obtenir l'apparence ET la protection ultimes.

Un vernis pour plancher à l'uréthane/acrylique à deux composants, sans jaunissement, certifié GREENGUARD spécialement conçu pour les planchers résidentiels à circulation élevée et les planchers commerciaux. DuraClear Max offre une excellente résistance aux égratignures, à l'humidité, aux produits chimiques et au glissement, ce qui signifie qu'il offre un niveau de durabilité tel que vous pourriez mettre votre réputation en jeu sans aucun risque.

- Formulé pour être utilisé avec la teinture Quick Coat, procurant une garantie de système
- Formule à haute teneur en solides et à pouvoir garnissant élevé offrant la durabilité ultime
- Technologie à deux composants pour un rendement maximal en matière de résistance aux égratignures, à l'humidité et aux produits chimiques
- Fluidité et nivellement supérieurs qui rendent son application facile
- Durée de vie en pot de six heures qui réduit le gaspillage de produit
- Excellente couverture pour une meilleure efficacité
- Délai d'application de deuxième couche de deux heures, pour une remise en service plus rapide
- Transparent qui ne jaunit pas pour créer un magnifique aspect fini
- Certifié GREENGUARD pour faibles émissions chimiques à l'intérieur
- Conforme aux critères LEED concernant les matières à faibles émissions
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse

DURABILITÉ

2K

ULTIME

2 H

COUCHE DE FINITION

Adoptez le système.

La teinture Quick Coat et les vernis à l'eau DuraSeal[®] sont certifiés selon les normes GREENGUARD en matière de faibles émissions chimiques dans l'air intérieur.

Pour en savoir davantage, visitez greenguard.org



Depuis 1898, des générations d'entrepreneurs comptent sur nous pour produire les revêtements de plancher de bois de la meilleure qualité qui soit. Vous le savez, la teinture Quick Coat de DuraSeal est la meilleure teinture sur le marché.

Et nous savons qu'il existe un seul moyen de protéger votre teinture Quick Coat — en utilisant les vernis à l'eau DuraSeal de qualité supérieure.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour obtenir une démonstration de produit GRATUITE — visitez duraseal-wb.com

@durasealwoodfinishes

BRILLANCES	PRODUIT	CUP	TAILLE	QTÉ BOÎTE
Mat	809200000	027426809208	1-gallon	2
Satiné	809100000	027426809109	1-gallon	2
Semi lustré	809050000	027426809055	1-gallon	2
Lustré	809000000	027426809000	1-gallon	2

Sablez et préparez le plancher conformément aux méthodes recommandées par la NWFA. Consultez la fiche technique du produit pour connaître les instructions sur la préparation et l'application.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	Transparent
Odeur	Très faible, amine légère
Teneur en solides de	33% à 36% matériau réticulé
Viscosité	55 à 100 centipoises
Pouvoir couvrant	500 à 600 pi ² /gal
Nombre de couches	Deux à trois
Durée de vie en pot de	Six heures
Nivellement	Excellent
Propriétés anti-moussantes	Excellentes
COV	275 maximum matériau réticulé
Coefficient de friction	≥ 0,5 (conforme)
Épaisseur de feuil sec	Couche de 1,4 mil
Résistance au gel/dégel	Oui
Durée de conservation	Deux ans
Nettoyage	Eau tiède
Entretien	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Entreposage	Température ambiante
Température de travail	Ambiante, entre 10 °C et 32 °C (50 et 90 °F), humidité inférieure à 80%
Applicateur	Barre en T, rouleau ou tampon synthétique
Certifié GREENGUARD	Oui
Conforme aux critères de la norme LEED	Oui
Temps de séchage (à 25 °C (77 °F) et selon une humidité relative de 50%)	
Nouvelle couche	Deux heures
Circulation piétonnière	24 heures
Remise en service	72 heures
Durcissement complet	Une semaine
Meubles et tapis	Une semaine
Niveau de lustre (à 60)	
Mat	4 +/- 4
Satiné	17 +/- 5
Semi-lustré	40 +/- 5
Lustré	90 minimum



duraseal.com • 800-364-1359
Veuillez consulter le site Web pour télécharger la plus récente fiche produit.
© DuraSeal DRSL138/19 A
D-1379-0112C