



DURACLEAR'

Acabamento claro de componente único e à base de água

Conte com o DuraClear para proporcionar excelentes resultados do começo ao fim.

Um acabamento de piso de uretano de componente único e sem opacidade, com certificação GREENGUARD, que proporciona uma aparência consistente em todas as ocasiões. O DuraClear oferece excelente resistência a riscos, umidade e produtos químicos e é perfeito para pisos de madeira residenciais e comerciais.

- Formulado para uso com tinta Quick Coat como sistema completo
- Componente único sem mistura, sem desperdício de produto
- Excelente resistência a riscos, umidade e produtos químicos
- · Fácil aplicação com fluxo e nivelamento excepcionais
- Excelente cobertura para melhor eficiência
- Intervalo de reaplicação de duas horas para um retorno mais rápido ao serviço
- Verniz sem opacidade para uma aparência bonita e bem acabada
- Certificado GREENGUARD para emissões internas de baixa emissão química
- Cumpre os critérios LEEDS para materiais de baixa emissão
- · Limpeza fácil com sabão e água

Familiarize-se com o sistemat.

Os acabamentos à base de água e acabamento DuraSeal® Quick Coat são certificados pelas normas GREENGUARD para baixas emissões de produtos químicos no ar interior.



PROTECÃO

2 HORAS

Para saber mais, acesse greenguard.org



Desde 1898, gerações de empreiteiros contaram conosco para fornecer revestimentos de piso demadeira da mais alta qualidade. Você sabe que o DuraSeal Quick Coat é simplesmente a melhor tinta do mercado.


E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua tinta Quick Coat - usando acabamentos à base de água premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma demonstração gratuita do produto - acesse duraseal-wb.com









Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NWFA. Para instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto.

PROPRIEDADES I	FISICAS
Cor	Transparente
Odor	Muito baixo, amina suave
Sólidos	29% a 33%
Viscosidade	90 a 155 centipoises
Cobertura	500 pés quadrados/galão
Número de demãos	2a3
Nivelamento	Otimo
Antiespumante	Otimo
COV	125 máximo
Coeficiente de atrito	≥ 0,5 (aprovado)
Espessura do filme seco	1,25 mil. revestimento
Congelar/descongelar estável	Não
Prazo de validade	2 anos
Limpeza	Água morna
Manutenção	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Armazenamento	Temperatura ambiente
Temperatura de funcionamento	Temperatura ambiente entre 50 °F e 90 °F, umidade abaixo de 80%
Aplicador	Sintético em barra T, rolo ou suporte
Certificado GREENGUARD	Sim
Cumpre os critérios LEEDS	Sim
Tempo de secagem (a 77 $^{\circ}$ l	F e 50% de umidade relativa)
Reaplicação	Duas horas
Tráfego	24 horas
Retorno ao serviço	72 horas
Cura completa	Uma semana
Móveis e tapetes	Uma semana
Nível de brilho (a 60)	
Cetim	24 +/- 6
Semibrilho	56 +/- 6
Brilho	90 mínimo



duraseal.com • 800-364-1359 Consulte o site para fazer o download da Ficha de dados mais recente do produto. © DuraSeal DRSL1284/18 J D-1377-0112C